LES ATELIERS DE BLICQUY

FICHE TECHNIQUE BETON A PRISE RAPIDE

1. Composition :

Blicq Béton à prise rapide est un mélange homogène composé de ciment, sable, gravier et adjuvants, spécialement étudié pour les fondations de poteaux.
Béton riche : +/- 360 kg de ciment/m3.

2. Domaines d'application :

- Extérieur.
- Fixation rapide de piquets de clôture, poteaux, panneaux de signalisation, séchoirs, bancs et chalets de jardin.

3. Caractéristiques techniques :

- Destiné à des fins non - portantes
- Couleur : gris
- Granulométrie : 0 – 6 mm
- Consommation (produit sec) :

Profondeur et largeur du trou (cm)	Consommation (kg)
20x20x20 25x25x25 30x30x30	+/- 15 +/- 30 +/- 50

- Temps d'application du mélange : +/- 5 minutes
- Début de prise du béton coulé : à partir de 15 minutes en fonction des conditions atmosphériques

4. Mode d'emploi :

- Creuser un trou avec une profondeur et une largeur pouvant, suivant l'état du terrain garantir une bonne stabilité.
- Remplir la moitié du trou d'eau.
- Placer le poteau.
- Déverser le béton à prise rapide tout autour du poteau.
- Saturer le mortier d'eau.

- Pour une meilleure homogénéité, malaxer le mélange avec une bêche ou une truelle.
- Lisser la surface à l'aide de la truelle ou d'une lisseuse.
- Attendre quelques instants
- Recouvrir de terre ou de gazon.

5. Conditions d'utilisation et précautions :

- La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.
- Protéger le béton coulé du gel.
- Le béton à prise rapide atteint sa résistance utile après 28 jours selon les prescriptions.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
- Utiliser des vêtements de protection, gants et lunettes..
- Consulter la fiche de sécurité sur demande.

6. Conservation :

12 mois dans le sac d'origine, bien fermé, stocké au sec et à l'abri de l'humidité.

7. Emballage :

Le béton à prise rapide est conditionné en sacs de 25 kg à raison de 48 sacs/palette Euro.

Date édition : AVRIL 2012

Les Ateliers de Blicquy SCRL FS
Rue du couvent 38
B - 7903 Blicquy
Tél. +32 0 69 66 96 90
Fax. +32 0 69 66 96 99
http://www.lesateliersdeblicquy.be
e-mail : informations@adblicquy.be

Cette fiche technique dont le contenu reflète les résultats d'essais les plus récents, est destinée à informer et conseiller l'utilisateur de ce produit et ne peut en aucune manière engager la responsabilité de notre société. L'utilisateur devra s'informer auprès de notre société des éventuelles modifications apportées à cette fiche.